

# DA-BPA (ジアリルビスフェノールA)


## Product information

2,2'-DiAllyl Bisphenol A

【開発品】

化審法 No. (4)-1587

CAS No. 登録有り



本品は、当社製品OAP(アリルフェノール)の耐熱性向上を目的に、ビスフェノールA型の骨格を導入した二官能タイプのアルキルフェノールです。構造中にフェノール性水酸基とアリル基の2種の官能基を持つことから、各種樹脂原料や化学品中間体原料としての利用が出来ます。

### 1. 一般情報 (主な用途)

フェノール樹脂、ビスマレイミド樹脂などの樹脂原料

化学品(シリコン、エポキシ、ウレタン等)中間体原料 など

### 2. 代表物性 (参考値)

項目	単位	数値
外 観	-	黄色粘性液体
色 調	G No.	5 以下
ジアリル体 純度	GC%	約 95 (モノ、トリ、テトラ体 計:約 4.5)
粘 度	mPa·s	約 470 (55°C) 約 2,630 (40°C) 約 27,640 (25°C)
塩 素 含 有 量	ppm	450
屈 折 率	n <sub>25/D</sub>	1.5859

### 3. 法令・登録 (詳細は SDS 等参照)

適 用 法 令	各種法令	特に無し
	消 防 法	第4類 引火性液体 第三石油類 非水溶性液体
海 外 登 録	米国、EU 中国、韓国 他	登録 (TSCA、EINECS) 登録 (IECSC、ECL、AREC) 登録 (台湾、カナダ、豪州 他)



**四日市合成株式会社** 新規開発部

〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目3番1号 八重洲口大栄ビル8階

Tel 03-3275-1701 Fax 03-3275-1750

E.Mail [ygs-sinki@dks-web.co.jp](mailto:ygs-sinki@dks-web.co.jp) URL <http://www.yg-chem.co.jp>